

### **Rahmenbedingungen für Sikagard®750 Deco EpoCem**

1. Sikagard® 750 Deco EpoCem ist eine Einzelanfertigung und somit als Unikat mit keiner Mustertafel oder Abbildung zu vergleichen. Die Oberfläche weist immer eine handwerkliche Glättung bzw. Kellenstruktur auf und lässt somit die Handarbeit erkennen.
2. Sikagard® 750 Deco EpoCem kann in einer grossen Farbtonvielfalt angeboten werden. Da es sich um eine mineralische Abspachtelung handelt, sind Meistens nur ca. Töne mischbar.
3. Lufttemperatur und Feuchtigkeit während der Verarbeitung und Trocknung können Einfluss auf Farbton haben.
4. Bei Sikagard® 750 Deco EpoCem kann nur ein Arbeitsgang pro Tag ausgeführt werden. Es wird deshalb je nach Objektgrösse bis 7 Arbeitstage benötigt.
5. Nach der Endversiegelung braucht es eine komplette Aushärtungszeit von 7 Tagen. Der Untergrund darf in dieser Zeit nicht mit Wasser belastet werden.
6. Sikagard® 750 Deco EpoCem ist pflegebedürftig. Kalkablagerungen können evtl. mit der Zeit ersichtlich sein, wie auch bei anderen hochwertigen Belägen. Wir bitten Sie, die entsprechende Pflegeanleitung zu beachten.
7. Die Reinigung soll mit handelsüblichen Haushaltsreinigungsmitteln erfolgen. Scharfe Reinigungsmittel und Dampfreiniger können zu Schäden führen.
8. Haarrisse bis 0.2 mm können bei Umbau oder Anhydritböden sichtbar werden. Die Qualität von Sikagard® 750 Deco EpoCem ist jedoch nicht beeinträchtigt und berechtigt nicht zu Garantiarbeiten.
9. Siliconkittfugen sind unterhaltspflichtig und müssen periodisch, Minimum alle 2 Jahre kontrolliert werden.

